

## maxit multi 270S Dünnschicht- und Ausgleichsputz hell

maxit multi 270S ist ein naturweisser mineralischer Ausgleichsputz für innen und aussen zur Überarbeitung von ungestrichenen mineralischen Altputzflächen und als Ausgleichsputz auf Wärmedämmputz maxit therm. Er besteht aus Weisskalkhydrat, Weisszement und ausgesuchten Sandfraktionen.



### Materialkenndaten

Giftklasse: **giftklassefrei** «reizend»

### Materialverbrauch

Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen:

Auftrag	Verbrauch bei 10 mm ca.
6 mm	8 kg/m <sup>2</sup>

Die Werte beziehen sich auf planebenen Untergrund.

1 Tonne maxit multi 270S Dünnschicht- und Ausgleichsputz ergibt ca. 750 l Frischmörtel.

Bei 6 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 125 m<sup>2</sup> Putzfläche. Korn 1,2 mm. Auftrag min. 3 mm, max. 10 mm.

### Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen.

### Anwendungsbereich

maxit multi 270S wird auf allen tragfähigen mineralischen Untergründen zur Überarbeitung als Dünnschichtputz eingesetzt. Als Ausgleichsputz auf Dämmputz maxit therm 75 mit Armierungsgewebe mindestens 6 mm, maximal 10 mm. Er kann auch als Filzputzausführung am gleichen Tag in Kornstärke aufgebracht werden.

### Untergründe

Wärmedämmputz maxit therm 75 und tragfähige mineralische Altputze. Nicht auf Anstriche und Kunstharzputze geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und frei von losen Teilen sein. Altputze gründlich reinigen. Bei kritischen Untergründen Haftzugprobe durchführen.

### Verarbeitung

Mit allen gängigen Mischpumpen. Von Hand maxit multi 270S in Wasser einstreuen und knollenfrei mit dem Rührwerk in eine verarbeitungsgerechte Konsistenz gut anmischen. Standzeit mindestens 7 Tage, dann mit Mineralischem Deckputz weiterbearbeiten oder nach frühestens 4 Wochen mit diffusionsoffenem Anstrich versehen.

### Lieferform

maxit multi 270S wird in feuchtigkeitsgeschützten Spezialpapiertüten zu 30 kg geliefert.

### Lagerung

In trockenen, gut belüfteten Räumen bleibt das in Säcken originalverpackte Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung mindestens 9 Monate lagerfähig.

zwei starke Marken

---

**maxit AG**

Täferstrasse 11b  
CH-5405 Baden-Dättwil  
Tel. 056 484 24 24  
Fax 056 484 24 00  
[www.maxit.ch](http://www.maxit.ch)

**Technische Auskünfte**

Tel. 044 947 88 55  
Fax 044 947 88 67

**maxit SA**

Chemin du Chêne 17  
CH-1020 Renens  
Tél. 021 637 00 80  
Fax 021 637 00 88  
[www.maxit.ch](http://www.maxit.ch)

**Renseignements techniques**

Tél. 021 637 00 80  
Fax 021 637 00 88

Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden.

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware.

Es gelten die Normen der SIA V 242/1 «Verputz und Gipsarbeiten», der Merkblätter des SMGV (Schweizerischer Maler- und Gipsermeisterverband) und die allgemeine Regel der Baukunde.

zwei starke Marken

**MARMORAN**  **maxit**